SUD CONTRÔLES

La Borie Sèche
12520 Aguessac
06.83.88.50.81

Fiche technique produit

Date d'émission 04/09/2025 Fin de validité 04/03/2026

Provenance : **Béton du Pic d'Andan**
Verre recyclé : **Sable de verre recyclé**

Destination : **CONTROLE EXTERNE**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0.6	*1.4*

Catégorie

Spécifications NF EN 17 978 Déc 2024 (01/01/2024)

	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.2	1.5	1.6	2	4	Al2O3	As	CaO	Cd	CMagnet	Cr	CU	D1	D10	D60	MVV	Hg	K2O	MgO	Na2O	Ni	Pb	PF550°C	RAcides	Sb	Se	SiO2
Etendue e																																		
V.S.S.+U																																		
V.S.S.	10.00		15.00					100.00					5.00	10.0	12.00	0.50	0.0050	5.0	1.500				1.55	0.30	2.00	5.00	17.00	5.0	5.0	0.030	0.20	3.0	3.0	
V.S.I.	0.00		5.00					90.00															1.20				12.00							65.00
V.S.I.-U																																		

Partie informative

Résultats de production

	du 13/02/25 au 02/04/25																																	
	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.2	1.5	1.6	2	4	Al2O3	As	CaO	Cd	CMagnet	Cr	CU	D1	D10	D60	MVV	Hg	K2O	MgO	Na2O	Ni	Pb	PF550°C	RAcides	Sb	Se	SiO2
Maximum	0.97	2.99	13.16	33.23	50.43	69.16	80.90	99.45	100.00	100.00	100.00	100.00							1.491	0.4311	0.6004	0.8760												
Xf+1.25xEcart-types	0.95	3.03	13.07	35.47	52.02	69.97	81.58	99.46	100.00	100.00	100.00	100.00							1.488	0.4315	0.6007	0.8741												
Moyenne Xf	0.71	2.51	11.40	26.84	48.14	67.56	79.51	97.61	100.00	100.00	100.00	100.00	2.00	< 1 µg/l	10.00	< 0.2 µg/l	< 0.005 %	< 1 µg/l	1.468	0.4163	0.5852	0.8590	1.42	< 0.2 µg/l	0.80	2.00	13.00	< 1 µg/l	< 1 µg/l	< 0.01 %	< 0.1 %	< 1 µg/l	< 1 µg/l	70.90
Xf-1.25xEcart-types	0.47	1.99	9.72	18.21	44.25	65.14	77.44	95.75	100.00	100.00	100.00	100.00							1.448	0.4011	0.5696	0.8440												
Minimum	0.51	1.97	9.92	17.25	43.74	64.84	77.18	95.82	100.00	100.00	100.00	100.00							1.455	0.4013	0.5699	0.8496												
Ecart-type	0.193	0.419	1.338	6.904	3.110	1.931	1.656	1.482	0.000	0.000	0.000	0.000							0.0160	0.01220	0.01240	0.01200												
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Etendue	0.46	1.02	3.24	15.98	6.69	4.32	3.72	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	< 1 µg/l	0.00	< 0.2 µg/l	< 0.005 %	< 1 µg/l	0.036	0.0298	0.0305	0.0264	0.00	< 0.2 µg/l	0.00	0.00	0.00	< 1 µg/l	< 1 µg/l	< 0.01 %	< 0.1 %	< 1 µg/l	< 1 µg/l	0.00


SUD CONTRÔLES
La Borie Sèche
12520 Aguessac
06.83.88.50.81

Fiche technique produit

Date d'émission 04/09/2025 Fin de validité 04/03/2026

Provenance : **Béton du Pic d'Andan**
Verre recyclé : **Sable de verre recyclé**

Destination : **CONTROLE EXTERNE**



WIL 11.08.01.82 (c) Arcade 1996,2024