



SUD CONTROLES

La Borie Sèche
12520 Aguessac
06.83.88.50.81

Fiche technique produit

Date d'émission 22/01/2026 Fin de validité 22/07/2026
Page 1/1

Provenance : Béton du Pic d'Andan
Verre recyclé : Sable de verre recyclé

Destination : CONTROLE EXTERNE

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0.6	1.4
-----	-----

Catégorie

Spécifications NF EN 17 978 Déc 2024 (01/01/2024)

	0.063	0.2	0.25	0.315	0.4	0.5	0.6	0.63	0.7	0.8	0.9	1	1.2	1.25	1.4	1.5	1.6	2	4	Al2O3	As	CaO	Cd	CMagnet	Cr	CU	D1	D10	D60	MVV	Hg	K2O	MgO	Na2O	Ni	Pb	PF550°C	RAcides	Sb	Se	SiO2
Etendue e																																									
V.S.S.+U																																									
V.S.S.					10.00		15.00						100.00							5.000	10.00	12.000	0.50	0.0050	5.0	1.500				1.55	0.30	2.000	5.00	17.000	5.0	5.0	0.030	0.20	3.0	3.0	
V.S.I.					0.00		5.00						90.00																	1.20				12.000							65.00
V.S.I.-U																																									

Partie informative

Résultats de production

	du 13/02/25 au 22/01/26																																										
	0.063	0.2	0.25	0.315	0.4	0.5	0.6	0.63	0.7	0.8	0.9	1	1.2	1.25	1.4	1.5	1.6	2	4	Al2O3	As	CaO	Cd	CMagnet	Cr	CU	D1	D10	D60	MVV	Hg	K2O	MgO	Na2O	Ni	Pb	PF550°C	RAcides	Sb	Se	SiO2		
Maximum	0.21	0.45	0.65	0.79	1.45	3.58	13.16	13.34	33.23	50.43	69.16	80.90	99.45	99.99	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00							1.491	0.4311	0.6258	0.9308														
Xf+1.25xEcart-types	0.21	0.40	0.61	0.77	1.35	3.51	12.84	12.86	33.85	51.24	71.50	82.47	99.48	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00							1.498	0.4406	0.6269	0.9179														
Moyenne Xf	0.15	0.27	0.40	0.51	0.90	2.78	10.62	11.24	26.29	46.80	64.45	77.23	96.39	98.11	99.72	100.00	100.00	100.00	100.00	2.000	< 1 µg/l	10.000	< 0.2 µg/l	< 0.005 %	< 1 µg/l	1.464	0.3973	0.5989	0.8770	1.42	< 0.2 µg/l	0.800	2.00	13.000	< 1 µg/l	< 1 µg/l	< 0.01 %	< 0.1 %	< 1 µg/l	< 1 µg/l	70.90		
Xf-1.25xEcart-types	0.09	0.14	0.18	0.26	0.44	2.04	8.40	9.63	18.72	42.37	57.40	71.99	93.30	96.10	99.36	100.00	100.00	100.00	100.00							1.431	0.3539	0.5709	0.8360														
Minimum	0.10	0.18	0.23	0.31	0.51	1.97	8.29	10.08	17.25	42.81	55.12	70.41	92.73	95.71	99.34	100.00	100.00	100.00	100.00							1.425	0.3400	0.5699	0.8496														
Ecart-type	0.048	0.107	0.174	0.202	0.363	0.588	1.776	1.294	6.055	3.546	5.639	4.192	2.471	1.613	0.289	0.000	0.000	0.000	0.000							0.0270	0.03470	0.02240	0.03280														
Nombre de résultats	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Etendue	0.11	0.27	0.42	0.48	0.94	1.61	4.87	3.26	15.98	7.62	14.04	10.49	6.72	4.28	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	< 0.20 %	< 1 µg/l	< 0.01 %	< 0.2 µg/l	< 0.005 %	< 1 µg/l	0.066	0.0911	0.0559	0.0812	0.00	< 0.2 µg/l	< 0.01 %	0.00	0.000	< 1 µg/l	< 1 µg/l	< 0.01 %	< 0.1 %	< 1 µg/l	< 1 µg/l	> 99%		

Provenance : Béton du Pic d'Andan
Verre recyclé : Sable de verre recyclé

Destination : CONTROLE EXTERNE

