

FICHE TECHNIQUE

AGATA

CODE: 167 **Groupe : Spécialités**

DESCRIPTION

Peinture pour piscines à base de caoutchouc chloré.

PROPRIÉTÉ

* Parfaite adhérence.
* Excellente résistance a l'alcalinité.
* Excellente résistance aux intempéries.
* Parfaite résistance à l'eau douce et à l'eau de mer

* Empêche la formation d'algues et de moisissures.
* Séchage rapide.
* Excellent pouvoir couvrant.

UTILISATION

Pour peindre les piscines en béton (enduit de ciment).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Liant	Caoutchouc chloré
Pigments	Dioxyde de titane et pigments sélectionnés
Solvant	Hydrocarbures aromatiques
Brillance	Satiné
Couleur	Blanc et bleu cristal
Extrait sec	33 ± 2 % en volume. 56 ± 2 % en poids.
Densité	1,3 Kg/Lt.
Viscosité	88 ± 2 U.K. a 25ºC.
Temps de séchage a 23ºC / 50% H.R.	Sec en 30 minutes
Recouvrable	6 à 8 heures.
Rendement théorique	8 à 12 m^2/l.
Epaisseur du film sec	83 - 125 microns humides. 27 - 41 microns secs. Le rendement varie en fonction du type et de l'état de la surface, de l'absorption du support ainsi que de la modalité d'application et du degré de dilution.
Resistance à la chaleur	90ºC (chaleur sèche).

CONSEILS D'ULTILISATION

Température d'application

Eviter de peindre les jours de pluies, à moins de 10ºC et à plus de 35ºC.
Eviter de peindre en plein le soleil afin d'éviter un séchage trop rapide et la possible formation de cloques.
Agiter le produit avant utilisation.

	Brosse/rouleau	Pistolet aérographique	Pistolet airless
Outils			
Diluant	161.092	161.0921	161.0921
	0-5%	5-10%	0-5%

Nettoyage des outils Solvant Caoutchouc chloré 161.0921.

SYSTEME D'APPLICATION Agiter parfaitement le produit avant son utilisation.

Préparation de la surface Les surfaces doivent être sèches et parfaitement propre de moisissures, d'efflorescences, de chaux, crèmes de bronzage, etc.

Ciment Les piscines nouvellement construites doivent être conservées pleines d'eau de 50 ou 60 jours pour permettre la dissolution des sels. Ensuite laver avec de l'acide chlorhydrique diluée avec de l'eau à 10-15% (10:1). Laisser reposer pendant 5 minutes puis rincer à l'eau fraîche. Attendez jusqu'à ce que la surface soit sèche et appliquer une couche d'Agata dilué 15-20% de solvant caoutchouc chloré, puis appliquer 2 ou 3 couches d'Agata en conformité avec les conditions d'application.

Surfaces peintes Si l'ancienne peinture est en bon état, les parois seront nettoyées avec un mélange d'eau et de phosphate trisodique (relation 10:1) pour enlever les huiles résiduelles et restes de lotions solaires, puis appliquer une ou deux couches d'Agata.
Si l'ancienne peinture est en mauvais état (cloques, desquamation, etc.), ces zones seront supprimées et on procédera comme si la surface était neuve.
Si l'on constate la présence d'algues ou de moisissures sur les parois à peindre, on procédera à son traitement avec le Dique Limpiador Antimoho.
Pour peindre toute autre surface, veuillez consulter notre département technico-commercial.

Observations Dans le cas de peindre sur l'ancienne peinture, vérifiez sur une petite zone que Agata ne froisse pas ni ne lève pas l'ancienne.
Attendre entre 8 et 10 jours avant de remplir la piscine d'eau.

INFIRMATION COMPLEMENTAIRE

Sécurité Vérifiez l'étiquette de l'emballage
Pour plus d'informations, demandez la fiche de sécurité.

Conservation 18 mois, à partir de la date de fabrication, dans son emballage initial, sans ouvrir et avec des températures comprises entre 5 et 35ºC. Conserver à l' abri du soleil.

L'efficacité de nos systèmes est fondée sur les recherches effectuées dans nos laboratoires et années d'expérience pratique.
Nous garantissons que la qualité du travail effectué avec notre système correspond dans les normes d'AkzoNobel, à condition que nos instructions soient bien suivies et que le travail soit bien exécuté.
nous déclinons toute responsabilité si le résultat final est affecté par des facteurs hors de notre contrôle.
L'utilisateur doit vérifier que les produits livrés sont conformes aux besoins pour lesquels oils sont destinés. De même, nous recommandons de faire un essai préalable si nécessaire.
L'évolution des techniques est permanente. Nous vous recommandons de vérifier les caractéristiques du produit n'ont pas changé.

Edition 04/2011
Cette edition annule les précedentes