

Gaine thermorétractable à paroi fine

Domaine d'application : Industrie

Description :

- Gaine thermorétractable en polyoléfine à paroi fine ignifuge, la gamme GT300 convient pour des applications à usage général. (enrobage des profils, composants irréguliers, repérage et isolation des câbles et fils).
- Conditionnement Bobine disponible sur demande pour une utilisation adaptée à vos besoins.
- Rapport de rétreint : 3/1
- Température rétreint : 100°C
- Température d'utilisation : -55°C / +135°C
- Normes : UL 224 125°C 600V VW1, RoHS
- Résistance à la traction : 14 Mpa
- Allongement : 800%
- Rétreint longitudinal : $\pm 5\%$
- Rigidité diélectrique : 20 kV/mm
- Allongement après test de vieillissement : 350%
- Résistance à la traction après vieillissement : 14 Mpa




Part number build

GT300	24-0	0K	L
Code (GT300)	Diamètre avant rétreint	Code couleur	Conditionnement Longueur 1.2m ou Valeur
		0K 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	

Guide de codification

GT300	24-0	0K	L
Code (GT300)	Diamètre avant rétreint	Code couleur	Conditionnement Longueur 1.2m ou Valeur
		0K 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	



Désignation	Diamètre avant rétreint (D)		Diamètre après rétreint (d)		Epaisseur Paroi (W)	Conditionnement
	mm	inch	mm	inch		
GT300-39-13XX	39,0	1 17/32"	13,0	33/64"	1.25	10x1.2m OU/OR 1x200m

Remplacer «XX» par le code couleur et conditionnement.

