

CIMENT PROMPT VICAT®

CIMENTS ET MORTIERS DE FINITION

Idéal pour le maintien des objets lourds. Prise en 2 minutes.



Destination : sol / mur - intérieur / extérieur.

DESTINATIONS

Scellement, calages, arêtes d'enduit, tableau de baies, montage de cloisons (parpaings, briques, béton cellulaire) solins, rebouchage de fissures, réparation ponctuelle de sols en béton.
Travaux en milieu humide ou marin, réparations (bassins, regards, cuves), aveuglement de voie d'eau, jointoiement de tuyaux.
Moulages décoratifs, moulures, pièces préfabriqués...

AVANTAGES

Prise rapide : environ 2 minutes à 20°C.
Résiste à la corrosion dans le temps, même sous l'eau : eau de mer, eaux séléniteuses, eaux pures et acides...
Idéal pour le maintien des objets lourds.
Faible retrait : ne creuse pas - ne fissure pas.

MISE EN OEUVRE

Le support doit être propre, exempt de graisse et de zones non adhérentes.

Couleur : gris vert (type 4515C).

Pâte pure : 3 volumes de CIMENT PROMPT et 1 volume d'eau.

Mortier :

1 kg de CIMENT PROMPT + 2 l de SABLE + 0,5 l d'eau.

5 kg de CIMENT PROMPT + 10 l de SABLE + 2,5 l d'eau.

10 kg de CIMENT PROMPT + 20 l de SABLE + 5 l d'eau.

Dans une auge propre, mélanger soigneusement le ciment, le sable et les gravillons avant d'ajouter progressivement l'eau selon les quantités indiquées.

Malaxer manuellement à la truelle ou à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

Appliquer immédiatement.

Temps d'utilisation du mélange :

Pâte pure : 2 minutes.

Mortier : 4 à 10 minutes.

Séchage complet : 24 h environ.

Performances mécaniques optimales : après 28 jours.

Ne pas rebattre sous peine de casser la prise.

Mise en charge des objets lourds : attendre 24 heures.

Ce produit est compatible avec tous les COLORANTS et ADJUVANTS de la gamme Bostik.

Ne pas utiliser ce produit sur un support à base de plâtre.

Températures d'application comprises entre +5°C à +30°C.

Ne pas exécuter de travaux sous la pluie ou en plein soleil.

Mettre des gants et lunettes pour l'utilisation.

NETTOYAGE

Nettoyage des outils : à l'eau

CONSOMMATION

350 kg/m²/cm pur faire du béton ou mortier

CONSERVATION

9 mois dans son emballage d'origine fermé et entreposé au sec.



Ce produit et ses emballages
sont soumis à des consignes
de tri spécifiques.

Pour en savoir plus :
<http://quefairedemesdechets.fr>

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30124880	BOITE CARTON 1 kg	12	3549210027805
30124881	SAC PAPIER 5 kg	4	3549210027812
30124882	SAC PAPIER 10 kg	2	3549210027829

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

