



AFX110 HIGH GRIP

FIXATION IMMEDIATE

FICHE TECHNIQUE 03/11/2023

AVANTAGES

- Adhérence immédiate : 110 kg/m². Permet le maintien immédiat des éléments appliqués
- Fixation finale ultra résistante : jusqu'à 100 kg/cm²
- Effet ventouse
- Sans odeur
- Usage multi-supports, multi-matériaux.
- Peut être peint.
- Comble les irrégularités du support.
- Très faible émissions de COV, classement A+.

DESCRIPTION

Mastic acrylique de fixation hautes performances. Adhérence immédiate. Agencement et décoration.

DESTINATIONS

Utilisation intérieure. Au moins un des matériaux à assembler doit être poreux.

Fixation d'un grand nombre de matériaux de décoration et d'agencement, même bloqués tels que :

- Bois : plinthes, tasseaux, baguettes, champs plats, panneaux, lambris
- PVC : goulottes électriques, panneaux lambris décoratifs
- Polystyrène : moulures, rosaces
- Métal : plaques et éléments décoratifs
- Supports admissibles : béton, ciment, bois et dérivés, brique, plaque de plâtre.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➤ Couleur	Blanc
➤ Densité	1.33
➤ Temps ouvert	10mn à 20°C et 50% d'humidité
➤ Prise définitive	Après 24h
➤ Cohésion finale	Env. 100 kg/cm ²

MISE EN OEUVRE

Préparation des supports :

Les supports doivent être sains, secs, propres, dépolissés, dégraissés, non friables et conformes au DTU et règles professionnelles en vigueur.

Sur supports base plâtre, une primérisation préalable est nécessaire.

Au moins un des matériaux à assembler doit être poreux.

Appliquer au pistolet manuel ou pneumatique, en cordons ou en plots selon les éléments à coller. Mettre en place immédiatement après encollage et appuyer fortement quelques secondes pour bien répartir la colle. Le maintien est immédiat.

Remarques diverses : attention peut altérer le tain de certains miroirs.

NETTOYAGE

Produit frais : à l'eau.
Produit sec : par grattage.

CONSOMMATION

12 mètres de cordon en diamètre de 5 mm.

CONSERVATION

18 mois dans son emballage d'origine non ouvert,
dans un local sec et dans une fourchette de
températures allant de +5°C à +30°C.

CONDITIONNEMENT

Code	Gencod	Format	PCB
30613547	3549212466312	Cartouche 310ml	12



Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos

DISCLAIMER

Bostik propose cette fiche technique ("FT") à des fins descriptives et informatives uniquement. Elle ne constitue ni une garantie, ni un contrat, ni un substitut à l'avis d'un expert ou d'un professionnel. Veuillez également consulter la fiche de données de sécurité du produit local pour les considérations relatives à la santé et à la sécurité. La fiche de données de sécurité est disponible sur : <https://bostikdsds.thewerco.com/>.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FDS sont fournies " EN L'ÉTAT " et ne sont pas garanties de quelque manière que ce soit. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur les recherches de Bostik. Les conditions et les méthodes d'utilisation des produits étant hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et tout dommage de quelque nature que ce soit pouvant résulter de l'utilisation des produits, de leurs résultats ou de la confiance accordée aux informations contenues dans ce document.

Bostik SA
420 rue d'Estienne d'Orves,
92700 Colombes, France
Phone: +33 149 007 502
www.bostik.com

SERVICE TECHNIQUE BOSTIK

Conseils +33 (0)164 42 13 36

